



Pattex Speciální lepidlo Kůže

Speciální lepidlo na kůži na bázi polyuretanu

VLASTNOSTI

- Transparentní
- Flexibilní
- Odolné vůči stárnutí
- Vysoká počáteční pevnost
- Bez změkčovadel

OBLASTI POUŽITÍ

Pro kombinované lepení dřevěných materiálů s dekorativními lamináty jako jsou Resopal®, Formica® atd., guma, kůže, korek, plst, tvrdé PVC, měkké pěny, kov a mnoho dalších materiálů. S požadavkem na obzvláště vysokou pevnost spoje s podklady různých tvrdých a měkkých plastů (např. tvrdého a měkkého PVC, polykarbonátu, plexiskla, ABS, polystyrenu). Vhodné pro viditelné lepené spoje, průhledné materiály, papír a karton. Nevhodné pro polyetylen, polypropylen, expandovaný polystyren (Styropor®), syntetickou kůži a PTFE.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lepený materiál musí být suchý (vlhkost dřeva 8% až 12%), bez mastnoty a prachu. Lepené materiály z laminátu, kovu apod. vyčistěte rozpouštědlem. Pro zvýšení přilnavost kovů povrch obruste. Nechte materiály aklimatizovat podle pokynů výrobce. Na neošetřené povrchy (přírodní podklad) lepte pouze materiály vhodné k lepení. Natřený nebo jinak ošetřený povrchy je třeba předem odstranit.

ZPRACOVÁNÍ

Aplikujte lepidlo rovnoměrně na oba povrchy, které mají být spojeny (zejména na okrajích) pomocí zubové Pattex špachtle nebo štětce s krátkými štětinami. Před lepením částí nechte odpařit rozpouštědla. Doba odpařování je při normální pokojové teplotě (18 až 25 °C) cca 5 – 10 min. Zajistěte stálé větrání. Po odpaření je možné spojení obou lepených povrchů, nejpozději však do 60 minut.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte ředidlem nebo acetonem.



BALENÍ

Kovová tuba: 30 g

SKLADOVÁNÍ

Skladujte těsně uzavřené 24 měsíců v chladném prostředí. Vyvarujte se teplotám pod +5 °C a nad +50 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní materiál	polyuretan
Hustota	cca 0,87 g/cm ³
Teplotná odolnost	od -40 °C do +70 °C
Otevřená doba	60 min
Teplota zpracování	od +18 °C do 25 °C
Spotřeba	250 – 350 g/cm ³
Konečná pevnost (DIN EN 205)	po 3 dnech, v závislosti na povrchu a lisování
Doba odpaření	5 – 10 min. v závislosti na vlastnostech povrchu

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz