

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Jasan Třílamela, Standard



Název dodavatele	Barlinek S.A.
Index výrobku	BK8-JES3-LEK-XXX-K14207-T
Katalogové číslo výrobku	3W8000123
Kód EAN	5906737932636 (PL)

MATERIÁL/KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Prkno podlahové třívrstvé: vrchní vrstva jasanové dřevo, střední a spodní vrstva jehličnaté dřevo,
Vzhled povrchu	třílamelová deska (tři lamely na povrchu prkna), třída Standard
Povrchová úprava	■ 5 vrstev půlmatného akrylového laku vytvrzovaného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy vrchního laku)
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný zámek „Barclick“ Vložka příčného zámku – HDF

CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Jasanové dřevo s charakteristickým zbarvením jádra a běli. Zřetelné barevné rozdíly mezi lamelami. Tmavne vlivem UV záření. Barva – přírodní jasan
Tvrдость jasanového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Střední tvrdost: 40 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA	
Rozměry (mm)	Tolerance
Tloušťka: 14	Mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm
Délka: 1092	+/-0,1%
Šířka: 207	+/- 0,2 mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Povrchová vrstva	2,5mm
Střední vrstva	9,0mm
Spodní vrstva	2,5mm

BALENÍ	
Počet prken v balíku	7ks. x 1092mm v 6ks. x 1092mm + 1ks. x 1064mm
Balík	1,58 m ²

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA	
Vlhkost prkna	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

POPIS POVRCHOVÉ VRSTVY*	
Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	Třída Standard
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	O průměru do 55 mm
Otvory po sucích, zatmelené	O průměru do 25 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 1 mm a délce 30 mm
Biodegradace (zmodránění / žluté skvrny)	Nepřípustná

*V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.

DATUM 11.07.2019