



Technický list 06.40 Sekundové lepidlo

Výrobek	Jednosložkové rychleschnoucí lepidlo na bázi kyanoakrylátu, vytvářející trvale pevný spoj.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Transparentní; <input checked="" type="checkbox"/> Rychlá přilnavost, rychlé tuhnutí; <input checked="" type="checkbox"/> Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje;		
Použití	- Lepení různých materiálů s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem; - Lepení tvrdého PVC, pryže, skla, kovů, profilů z APTK-EPDM pro zasklívání; - Lepení uvedených materiálů včetně jejich vzájemných kombinací;		
Balení	Tuba 3 g, dóza 20 g, dóza 20 g na PAP kartě		
Barva	Transparent		
Technické údaje			
Základ	-	ethylkyanoakrylát	
Konzistence	-	kapalina	
Hustota	g/ml	1,01	
Viskozita	mPa.s	100	(při 25°C)
Tepelná odolnost	°C	-60 / +80	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+10 / +40	
Otevřený čas	sec	0	(po nanesení okamžitě spojit)
Možnost manipulace	sec	1 - 10	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	sec	3 - 30	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Pevnost v tahu	MPa	25 (N/mm ²)	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C, v originálním neotevřeném balení)
Omezení	Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živичné podklady, teflon a velmi savé podklady.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		
Pokyny	Lepidlo nanášíme na lepenou plochu dle požadavku celoplošně. Lepené materiály po nanesení okamžitě spojit a silně stisknout (zatížit). Pevnost lepeného spoje je dosažena během několika sekund.		
Upozornění	Zamezte styku s kůží a očima.		
Čištění	Materiál: aceton, po vytvrzení pouze mechanicky Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.		
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.40».		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 19.06.2008	Vyhotoveno dne: 04.01. 2002	

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100