



# Den Braven Sealants

## Technický list 06.66 Instal Fix

**Výrobek** Jednosložkové lepidlo na bázi polymeru, vytvářející trvale pevný vodovzdorný spoj.

**Vlastnosti** **p** Transparentní;  
**p** Okamžitá přilnavost, rychlé tuhnutí, vysoká pevnost lepeného spoje;  
**p** Odolnost vůči vodě, čistícím prostředkům a běžným chemikáliím;

**Použití** - Lepení neměkčeného i měkčeného PVC – novoduru, linolea;  
- Lepení trubek a armatur při montážích vodovodních odpadů;

**Balení** Tuba 130 ml

**Barva** Transparent

### Technické údaje

Základ	-	roztok polymeru v organických rozpouštědlech
Konzistence	-	kapalina
Tepelná odolnost	°C	0 / +80 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	≥ 5 (při přepravě nesmí zmrznout)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40
Otevřený čas	sec	5 - 10 (po nanesení okamžitě spojit)
Možnost manipulace	min	3 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Zatížitelní studenou vodou	hod.	2 (při 20°C)
Úplné vytvrzení	hod.	24 (při 20°C)
Pevnost ve smyku	(N/cm <sup>2</sup> )	10
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +5°C do +25°C, v originálním neotevřeném balení)

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady, teflon a velmi savé podklady.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Ošetření (příprava) podkladu** Lepené plochy zdrsniť smrkovým papírem a odmastit acetonovým ředidlem.

**Pokyny** Lepidlo nanášíme na obě lepené plochy celoplošně v tenké vrstvě. Lepené materiály po nanesení okamžitě spojit a pootočit. Plošné spoje po dobu schnutí nutno zatížit. Maximální pevnost lepeného spoje je dosažena během 24 hodin.

**Upozornění** Nesmí zmrznout!

**Čištění** Materiál: aceton, po vytvrzení pouze mechanicky

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 06.66».

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhотовeno dne: 04.01. 2002

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz